




Chaux de Wasselonne NHL 3,5

Natuurlijke hydraulische kalk NHL 3,5

Chaux de Wasselonne NHL 3,5



Natuurlijke hydraulische kalk NHL 3,5 (EN 459-1)

- **Ivoorkleur met behoud van de authenticiteit**
- **Optimaliseert de eigenschappen van de mortel en de pleister**
- **Verbetert de hechting aan de ondergrond**
- **Milieuvriendelijk**



Toepassingsgebieden

- Voor het aanmaken van metselmortels en pleisters.
- Voor het aanmaken van bastaardmortels (kalk / cementmengsel).
- Voor het kalken van muren, plafonds en kelders.
- Voor het kalken van boomstammen (kiemdodend).



Eigenschappen

Kalk uit Wasselonne NHL 3,5 is een bindmiddel met gematigde mechanische eigenschappen geschikt voor het aanmaken van mortels, kaleiverven of pleisters toe te passen op matig belastbare ondergronden. De kalk wordt verkregen door het branden van de kalksteen van Wasselonne (Bas-Rhin). De kenmerkende kleur van de natuurlijke kalk van Wasselonne bewaart de authenticiteit van oude gebouwen. De kalk kan licht van kleur verschillen naargelang de plaats van ontginning.

Verwerking

- Voor pleisters op oud metselwerk, meng 1 zak van 25 kg met 7 volumes van 10 L geschikt zand.
- Voor pleisters op nieuw metselwerk, meng 1 zak van 25 kg met 9 volumes van 10 L geschikt zand.
- Voor het realiseren van afwerkingslaag op oud metselwerk, meng 1 zak van 25 kg met 10 volumes van 10 L geschikt zand.
- Voor het realiseren van baksteenmetselwerk, meng 1 volume cement met 4 volumes Chaux de Wasselonne NHL 3,5 en 10 volumes van 10 L geschikt zand.
- De werken dienen beschermd te worden tegen koude, slagregen en wind. Tijdens de verwerking en de uitharding dienen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C te liggen. Nooit werken op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

Gebruik

Variabel gebruik naargelang de toepassing.

Verpakking

Papieren zakken van 25 kg / Palletten van 1000 kg.

Kleur

Ivoor.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.

